Kraft Pour Enveloppes Domtar

Poids de base	G/M²	Brillance	Opacité	Apprêt*	Épaisseur
17 x 22					
Kraft Brun					
24	90	—	95	200	5,2
28	105	—	97	200	5,9
Kraft Blanc					
28	105	82	91	250	5,9
32	120	82	93	250	6,9

* Fabriqué en fonction du poids de base et de l'épaisseur

Échantillons de couleur :



Kraft Brun Kraft Blanc

REMARQUE : Les échantillons doivent être utilisés à des fins de représentation seulement et il se peut que la couleur ne corresponde pas parfaitement à l'original.

Caractéristiques :

- Résistance et durabilité exceptionnelles
- Conçu pour une vaste gamme d'équipements de façonnage
- Fabriqué aux États Unis

Emballage :

- Offert en rouleaux

Caractéristiques environnementales :

- Certifié Forest Stewardship Council® (FSC®) par Preferred by Nature offerte sur demande
- Sourçage certifié Sustainable Forestry Initiative® (SFI®)
- Version contenant 20 % de fibres recyclées postconsommation offerte sur demande (Kraft Brun seulement)
- Fait de fibres vierges sans chlore élémentaire (SCE)
- Fabriqué selon un procédé alcalin (sans acide) assurant une durée prolongée des documents et un meilleur rendement

Utilisations couantes :

- Enveloppes internes
- Enveloppes pour la radiologie
- Enveloppes à bulles
- Enveloppes bancaires/financières

FSC
FSC® C001844

Pour les mises à jour, allez sur domtar.com.

Février 2026